

SMET GALVANOTECNICA S.r.l.
 Scheda Allegato 2: condizioni operative delle linee
Zincatura statica - 5

| OSIZIONE | FASI | COMPOSIZIONE | VOLUME | TEMPERATURA | PIRAZIO | SCARICO O ACQUE | VOLUME TRATTAMENTI |
|----------|---|--|--------------|-------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | CARICO-SCARICO | | <i>litri</i> | | | | |
| 2 | SGRASSATURA CHIMICA | 8% Presol 3465 | 7.200 | 50° C | X | | |
| 3 | LAVAGGIO | | 5.800 | | | x | |
| 4 | DECAPAGGIO FERRO | 30% acido solforico 66 Be Picklane 30 30 kg x 1000 l | 7.200 | 50° C | X | | |
| 5 | DECAPAGGIO FERRO | | 7.200 | | X | | |
| 6 | LAVAGGIO | | 5.800 | | | x | |
| 7 | LAVAGGIO | | 5.800 | | | x | |
| 8 | SGRASSATURA ELETTROLITICA | 8% Presol 1161 | 7.200 | 50° C | X | | |
| 9 | LAVAGGIO | | 5.800 | | | x | |
| 10 | LAVAGGIO | | 5.800 | | | x | |
| 11 | ZINCATURA 1 | 45 g/l Zinco; 180 g/l Cloruro di potassio; 19 g/l Acido borico; Acido cloridrico; 40 ml/l Zetaplus 220 Base + 1 g/l Zeta Surfact 10 + 2 ml/l Zetanium 290 Brill | 7.200 | 25-30 °C | X | | 7200 |
| 12 | ZINCATURA 2 | | 7.200 | 25-30 °C | X | | 7200 |
| 13 | ZINCATURA 3 | | 7.200 | 25-30 °C | X | | 7200 |
| 14 | recupero | | 7.200 | | | | |
| 15 | gioco alimentazione (preparazione per vasche zincatura) | | 7.200 | | | X | |
| 16 | LAVAGGIO | | 5.800 | | | x | |
| 17 | TRASFERIMENTO | | | | | | |
| | LAVAGGIO | | 5.800 | | | | |
| 18 | NEUTRALIZZAZIONE/ATTIVAZIONE | acido nitrico 4 l | 5.800 | | x | x | |
| 19 | LAVAGGIO | | 5.800 | | | | |
| 20 | PASSIVAZIONE BLUE | Triazur 310 (già Finidip124) 30 ml/l acido nitrico 1 ml/l ph 1,8-2,5 acido nitrico | 7.200 | | | | |
| 21 | LAVAGGIO | | 5.800 | | | x | |
| 22 | PASSIVAZIONE LANTHANE | Lanthane TR 175 ph 1,8-2,5 acido nitrico Lanthane TR 175 parte A 90 ml/l Lanthane TR 175 parte B 70 ml/l Lanthane TR 175 parte C | 7.200 | | | | |
| 23 | LAVAGGIO | | 5.800 | | | x | |
| 24 | SIGILLANTE | | 7.200 | | | | |
| 25 | SGOCCIOLAMENTO SIGILLANTE | | 7.200 | | | | |
| 26 | PASSIVAZIONE GIALLA | 8 g/l Solifix102 ph 1,8-2,2 acido nitrico | 7.200 | | | | |
| 27 | LAVAGGIO | | 5.800 | | | x | |
| 28 | PASSIVAZIONE NERA | black finish 5 6 % di A 18 % di B | 7.200 | | | | |
| 29 | LAVAGGIO | | 5.800 | | | x | |
| 30 | SIGILLANTE | | 7.200 | | | | |
| 31 | SGOCCIOLAMENTO SIGILLANTE | | 7.200 | | | | |
| 32 | FORNO | | | | | | |
| 33 | FORNO | | | | | | |
| 34 | SCARICO | | | | | | |

21600,00